

## Gewebeeckpfeil

Vorgefertigter Gewebepfeil aus beschichtetem Glasgewebe mit alkalibeständiger Beschichtung für die Diagonalarmierung an allen Eckbereichen von Fassadenöffnungen.



### Produktbeschreibung

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armierungsgewebe in Unterputzen</li> <li>• In Pfeilform geschnitten</li> <li>• Mit V-förmigem 90° Ausschnitt zur Vereinfachung der Diagonalarmierung</li> <li>• Alkalibeständig</li> <li>• Schiebefest</li> <li>• Hoch zugfest</li> <li>• Weichmacherfrei</li> <li>• Mit allen Armierungsmassen aus den ALLFAtherm-Dämmsystemen verarbeitbar</li> </ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Außen und innen
<b>Einsatzbereich</b>	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen Für die Rissanierung (Schwerarmierung) von Fassadenflächen

### Werkstoffbeschreibung

<b>Materialbasis</b>	Glasgewebe
<b>Format</b>	500 x 330 mm
<b>Flächengewicht</b>	ca. 165 g/m <sup>2</sup>
<b>Maschenweite</b>	4 x 4 mm
<b>Appreturaufgabe</b>	20 - 30 % organisch
<b>Reißfestigkeit</b>	1,75 kN/5 cm in Kette- und Schussrichtung
<b>Reißfestigkeitsverlust nach Alkalilagerung</b>	< 50 % (28 d NaOH 5 %ig bzw. 24 h alkalische Lösung pH 12,5/ 60° C)
<b>Verbrauch</b>	1 Stück je Ecke
<b>Farbton</b>	Grün
<b>Lagerhaltung</b>	Trocken lagern

### Untergründe

<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Ausbildung der Armierung erfolgt nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung (frühestens nach 3 Tagen bei + 20 °C, 65 % relative Luftfeuchte) auf sauberen, trockenen, versatzfreien und planebenen Dämmplattenflächen sowie auf lot- und fluchtrecht ausgebildeten Eckbereichen. Bei der Sanierung gerissener Putzfassaden muss der Untergrund sauber, fest, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Grob vorstehende Mörtel- oder Betonteile abschlagen, größere Untergrundunebenheiten mit geeignetem Mörtel ausgleichen. Vorhandenen Putz auf Festigkeit und Hohlstellen, vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Putze und Beschichtungen restlos entfernen. Untergründe, falls erforderlich, grundieren.
-------------------------------	--

## Gewebeeckpfeil

### Verarbeitung

- Verarbeitung** Vor der Flächenarmierung wird die Armierungsmasse im Eckbereich gleichmäßig aufgetragen und der Gewebeeckpfeil in das nasse Material eingebettet.
- Verarbeitungshinweise** Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFATHERM-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

### Hinweise

- Entsorgung** Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

### Gebindegrößen

Inhalt	EAN-Code	Artikel-Nr.
50 Stück	4002822020347	851907

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.